

SCHEDA TECNICA

Finitura Ultra per Pavimenti Staticide® 4600-1

Generalità:

nessuna altra finitura specifica ESD, per pavimenti in linoleum, vinile o ceramica, può eguagliare le prestazioni della soluzione Staticide® Ultra Floor Finish 4600-1, in termini di proprietà elettriche, longevità e brillantezza.

Questa avanzata formula poliuretanicica garantisce una grande resistenza all'abrasione ed una lunga durata, fissando sul pavimento uno strato protettivo anti ESD che dura 12 - 24 mesi.

Con una resistività superficiale compresa tra 10^8 - 10^9 ohm/sq, Staticide® Ultra Floor Finish 4600-1 soddisfa le linee guida ANSI/ESD20.20 ed è parte integrante della corretta procedura per ottenere il massimo delle prestazioni da una pavimentazione che si vuole rendere adatta alla protezione ESD.

La formula è biodegradabile, esente da formaldeide alcali acidi o ammoniaca, ininfiammabile, conforme RoHS e classificata antiscivolo (UL).

Pronta all'uso, il gallone copre circa 150-200 m²



- Finitura con resistività superficiale in media 10^8 - 10^9 ohm/sq
- NON contiene formaldeide, acidi o ammoniaca, contenuto solido 20+/-5%
- Atossico, biodegradabile e non infiammabile, ideale per le aree EPA
- Formula a base acquosa, ciclo di strippatura medio di 12-24 mesi
- Si usa su molte pavimentazioni, incluse quelle in linoleum, vinile e ceramica
- Codice 4600-1 : finitura specifica ESD per pavimenti, gallone da 3,8 litri circa

Modalità d'uso (generalità) :

Copertura tipica con un gallone 150-200 m² circa

Su pavimentazione precedentemente ben pulita ed asciutta, con un tradizionale straccio e spazzolone oppure mocio, stendere due strati di finitura Ultra, attendendo almeno un'ora tra la prima stesura e la seconda.

Quale opera di corretta manutenzione periodica rimuovere ogni giorno polvere o altre tracce di sporco, semplicemente passando uno straccio umido.

Una volta alla settimana effettuare questa pulizia bagnando lo straccio con una soluzione diluita 1:1 di acqua e di questa finitura Ultra Floor Finish 4600-1.

Nel caso di ambienti molto polverosi o comunque dove è necessaria una opera di pulizia periodica più approfondita utilizzare il Restore Cleaner 4100-1.

Ogni 4-6 settimane circa ri-applicare uno strato completo di questa finitura Ultra Floor Finish 4600-1 (non diluita).

Quando si applica Ultra Floor Finish 4600 per la prima volta è importante che il pavimento sia accuratamente ripulito e che siano rimossi eventuali precedenti trattamenti specifici. Per questo scopo è consigliato lo stripper 4010-1